

Werkszeugnis 2.2 / test report 2.2

DIN EN 10204

Produkt / product:

WFK Super 40

Charge / batch:

1608

Sieb-Rückstand 45 µm/
sieve residue 45 µm

M-% / wt%

0.01

Sieb-Rückstand 90 µm/
sieve residue 90 µm

M-% / wt%

0.01

Sieb-Rückstand 125 µm/
sieve residue 125 µm

M-% / wt%

0.00

CaO+MgO Gehalt / content

M-% / wt%

97.1

Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Kundenvereinbarungen entspricht.

We confirm that the goods comply with the customer agreements.

17.07.2026

Hr. Kiehnlein
